


PRODUKTDATABLAD

EK PLANK CARDAMOMO 5Gc (art. nr: 650615)

LEVERANTÖR:	BARLINEK S.A.																								
GOLVTYP:	lamellparkett																								
TRÄSLAG:	ek																								
STAV:	plank																								
SORTERING:	Family Varierande ådring; naturliga färgnyanser förekommer; mindre sunda och spacklade kvistar får förekomma. Små brister i trä samt i lagningar är möjliga på borstade ytor.																								
YTBEHANDLING:	UV mattlack, dubbelt-laserad och borstad; Golvet ytbehandlas med 6 lager: 1 lager grund, 3 lager grundlack, 2 lager ytack. Varje lager härdas med UV-strålning.																								
KANTFASNING:	JA - runt om																								
HÅRDHET:	3,7 Brinell																								
LACKENS SLITSTYRKA:	> 3000 varv (Taber test med fallande sand, norm: EN-14354); klass WR1																								
LÄGGNING:	Clickgolvet, limfri läggning; golvet kan också limmas till undergolvet. Fog: Barclick samt Barlock 5Gc på kortsidan. Läggningsanvisning finns i varje paket.  https://www.youtube.com/watch?v=tb4k1Cm8irk																								
GOLVVÄRME:	Golvet kan monteras på golvvärmsystem (se anvisningen). Detta gäller både elektrisk och vattenburen golvvärme.																								
UPPBYGGNAD:	Parketten är uppbyggd av 3 lager äkta trä: ytskikt – hårdträ, mellanskikt – tvärsågande mjukträ, bottenskikt – längsgående mjukträ.																								
GARANTITID:	20 år																								
SLIPNING:	Slitskikten kan slipas 1-2 gånger beroende på golvet slitage och möjliga skador. Arbetet bör utföras av fackman. OBS! Golvet är inte genomfärgat.																								
DIMENSIONER (EN BRÄDA)	<table border="0"> <tr> <td>längd</td> <td>2200 mm (tolerans: +/- 0,1 %)</td> </tr> <tr> <td>bredd</td> <td>180 mm (tolerans: ± 0,2 mm)</td> </tr> <tr> <td>tjocklek</td> <td>14 mm (tillåten fogsprång, dvs. nivåskillnad mellan två ihoplagda brädor: ≤ 0,2 mm)</td> </tr> <tr> <td>slitskiktens tjocklek</td> <td>2,5 mm</td> </tr> </table>	längd	2200 mm (tolerans: +/- 0,1 %)	bredd	180 mm (tolerans: ± 0,2 mm)	tjocklek	14 mm (tillåten fogsprång, dvs. nivåskillnad mellan två ihoplagda brädor: ≤ 0,2 mm)	slitskiktens tjocklek	2,5 mm																
längd	2200 mm (tolerans: +/- 0,1 %)																								
bredd	180 mm (tolerans: ± 0,2 mm)																								
tjocklek	14 mm (tillåten fogsprång, dvs. nivåskillnad mellan två ihoplagda brädor: ≤ 0,2 mm)																								
slitskiktens tjocklek	2,5 mm																								
FÖRPACKNING	<table border="0"> <tr> <td>paket</td> <td>dimensioner (LxBxH)</td> <td>2208 x 200 x 100 mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>antal brädor</td> <td>7 st. 2200 mm eller 6 st. 2200 mm + 2 st. 1092 mm eller 6 st. 2200 mm + 1 st. 2172 mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>m²</td> <td>2,77 m²</td> </tr> <tr> <td></td> <td>vikt</td> <td>23,7 kg</td> </tr> <tr> <td>pall</td> <td>dimensioner (LxBxH)</td> <td>2208 x 1030 x 890 mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>antal paket</td> <td>5 x 8 = 40 paket</td> </tr> <tr> <td></td> <td>m²</td> <td>110,8 m²</td> </tr> <tr> <td></td> <td>vikt</td> <td>961 kg</td> </tr> </table>	paket	dimensioner (LxBxH)	2208 x 200 x 100 mm		antal brädor	7 st. 2200 mm eller 6 st. 2200 mm + 2 st. 1092 mm eller 6 st. 2200 mm + 1 st. 2172 mm		m²	2,77 m ²		vikt	23,7 kg	pall	dimensioner (LxBxH)	2208 x 1030 x 890 mm		antal paket	5 x 8 = 40 paket		m²	110,8 m ²		vikt	961 kg
paket	dimensioner (LxBxH)	2208 x 200 x 100 mm																							
	antal brädor	7 st. 2200 mm eller 6 st. 2200 mm + 2 st. 1092 mm eller 6 st. 2200 mm + 1 st. 2172 mm																							
	m²	2,77 m ²																							
	vikt	23,7 kg																							
pall	dimensioner (LxBxH)	2208 x 1030 x 890 mm																							
	antal paket	5 x 8 = 40 paket																							
	m²	110,8 m ²																							
	vikt	961 kg																							