



PRODUKTDATABLAD

EK PLANK DELIGHT 5Gc (art. nr: 650680)

LEVERANTÖR:	BARLINEK S.A.											
GOLVTYP:	lamellparkett											
TRÄSLAG:	ek											
STAV:	plank											
SORTERING:	Various Varierande ådring; levande utseende med naturliga och livliga färger, färgnyanser; större sunda och spacklade kvistar får förekomma. Små brister i trä samt i lagningar är möjliga på borstade ytor.											
YTBEHANDLING:	UV mattlack, vitlaserad och borstad; Golvet ytbehandlas med 6 lager: 1 lager grund, 3 lager grundlack, 2 lager ytack. Varje lager hårdas med UV-strålning.											
KANTFASNING:	JA - 2-sidig, på längden											
HÅRDHET:	3,7 Brinell											
LACKENS SLITSTYRKA:	> 3000 varv (Taber test med fallande sand, norm: EN-14354); klass WR1											
LÄGGNING:	Clickgolv, limfri läggning; golvet kan också limmas till undergolvet. Fog: Barclick samt 5Gc Barlock på kortsidan. Läggningssanvisning finns i varje paket. 											
GOLVVÄRME:	Golvet kan monteras på golvvärmsystem (se anvisningen). Detta gäller både elektrisk och vattenburen golvvärme.											
UPPBYGGNAD:	Parketten är uppbyggd av 3 lager äkta trä: ytskikt – hårdträ, mellanskikt – tvärsgående mjukträ, bottenskikt – längsgående mjukträ.											
GARANTITID:	30 år											
SLIPNING:	Slitskikten kan slipas 2-3 gånger beroende på golvet slitage och möjliga skador. Arbetet bör utföras av fackman. OBS! Golvet är inte genomfärgat.											
DIMENSIONER (EN BRÄDA)	<table border="0"> <tr> <td>längd</td> <td>2200 mm (tolerans: +/- 0,1 %)</td> </tr> <tr> <td>bredd</td> <td>207 mm (tolerans: ± 0,2 mm)</td> </tr> <tr> <td>tjocklek</td> <td>14 mm (tillåten fogsprång, dvs. nivåskillnad mellan två ihoplagda brädor: ≤ 0,2 mm)</td> </tr> <tr> <td>slitskiktens tjocklek</td> <td>3,2 mm</td> </tr> </table>	längd	2200 mm (tolerans: +/- 0,1 %)	bredd	207 mm (tolerans: ± 0,2 mm)	tjocklek	14 mm (tillåten fogsprång, dvs. nivåskillnad mellan två ihoplagda brädor: ≤ 0,2 mm)	slitskiktens tjocklek	3,2 mm			
längd	2200 mm (tolerans: +/- 0,1 %)											
bredd	207 mm (tolerans: ± 0,2 mm)											
tjocklek	14 mm (tillåten fogsprång, dvs. nivåskillnad mellan två ihoplagda brädor: ≤ 0,2 mm)											
slitskiktens tjocklek	3,2 mm											
FÖRPACKNING	<table border="0"> <tr> <td rowspan="2">paket</td> <td>dimensioner (LxBxH)</td> <td>2208 x 226 x 100 mm</td> </tr> <tr> <td>antal brädor</td> <td>7 st. 2200 mm eller 6 st. 2200 mm + 2 st. 1092 mm eller 6 st. 2200 mm + 1 st. 2172 mm</td> </tr> <tr> <td>m2</td> <td></td> <td>3,18 m2</td> </tr> <tr> <td>vikt</td> <td></td> <td>26,2 kg</td> </tr> </table>	paket	dimensioner (LxBxH)	2208 x 226 x 100 mm	antal brädor	7 st. 2200 mm eller 6 st. 2200 mm + 2 st. 1092 mm eller 6 st. 2200 mm + 1 st. 2172 mm	m2		3,18 m2	vikt		26,2 kg
paket	dimensioner (LxBxH)		2208 x 226 x 100 mm									
	antal brädor	7 st. 2200 mm eller 6 st. 2200 mm + 2 st. 1092 mm eller 6 st. 2200 mm + 1 st. 2172 mm										
m2		3,18 m2										
vikt		26,2 kg										
	<table border="0"> <tr> <td rowspan="4">pall</td> <td>dimensioner (LxBxH)</td> <td>2208 x 1160 x 930 mm</td> </tr> <tr> <td>antal paket</td> <td>5 x 8 = 40 paket</td> </tr> <tr> <td>m2</td> <td>127,2 m2</td> </tr> <tr> <td>vikt</td> <td>1 052 kg</td> </tr> </table>	pall	dimensioner (LxBxH)	2208 x 1160 x 930 mm	antal paket	5 x 8 = 40 paket	m2	127,2 m2	vikt	1 052 kg		
pall	dimensioner (LxBxH)		2208 x 1160 x 930 mm									
	antal paket		5 x 8 = 40 paket									
	m2		127,2 m2									
	vikt	1 052 kg										