



## PRODUKTDATABLAD

### EK PLANK CHEER (art. nr: 650681)

<b>LEVERANTÖR:</b>	BARLINEK S.A.	
<b>GOLVTYP:</b>	lamellparkett	
<b>TRÄSLAG:</b>	ek	
<b>STAV:</b>	plank	
<b>SORTERING:</b>	Various Varierande ådring; levande utseende med naturliga och livliga färger, färgnyanser; större sunda och spacklade kvistar får förekomma. Små brister i trä samt i lagningar är möjliga på borstade ytor.	
<b>YTBEHANDLING:</b>	UV mattlack, borstad; Golvet ytbehandlas med 6 lager: 1 lager grund, 3 lager grundlack, 2 lager ytlack. Varje lager hårdas med UV-strålning.	
<b>KANTFASNING:</b>	JA - 2-sidig, på längden	
<b>HÅRDHET:</b>	3,7 Brinell	
<b>LACKENS SLITSTYRKA:</b>	> 3000 varv (Taber test med fallande sand, norm: EN-14354); klass WR1	
<b>LÄGGNING:</b>	Clickgolv, limfri läggning; golvet kan också limmas till undergolvet. Fog: Barclick samt 5Gc Barlock på kortsidan. Läggningsanvisning finns i varje paket. <div style="text-align: center;">  </div>	
<b>GOLVVÄRME:</b>	Golvet kan monteras på golvvärmsystem (se anvisningen). Detta gäller både elektrisk och vattenburen golvvärme.	
<b>UPPBYGGNAD:</b>	Parketten är uppbyggd av 3 lager äkta trä: ytskikt – hårdträ, mellanskikt – tvärsgående mjukträ, bottenskikt – längsgående mjukträ.	
<b>GARANTITID:</b>	30 år	
<b>SLIPNING:</b>	Slitskikten kan slipas 2-3 gånger beroende på golvets slitage och möjliga skador. Arbetet bör utföras av fackman.	
<b>DIMENSIONER (EN BRÄDA)</b>	längd	2200 mm (tolerans: +/- 0,1 %)
	bredd	207 mm (tolerans: ± 0,2 mm)
	tjocklek	14 mm (tillåten fogsprång, dvs. nivåskillnad mellan två ihoplagda brädor: ≤ 0,2 mm)
	slitskiktens tjocklek	3,2 mm
<b>FÖRPACKNING</b>	<b>paket</b>	<b>dimensioner (LxBxH)</b> 2208 x 226 x 100 mm
	<b>antal brädor</b>	7 st. 2200 mm eller 6 st. 2200 mm + 2 st. 1092 mm eller 6 st. 2200 mm + 1 st. 2172 mm
	<b>m2</b>	3,18 m2
	<b>vikt</b>	26,2 kg
	<b>pall</b>	<b>dimensioner (LxBxH)</b> 2208 x 1160 x 930 mm
	<b>antal paket</b>	5 x 8 = 40 paket
	<b>m2</b>	127,2 m2
	<b>vikt</b>	1 052 kg