

FLYTSPACKEL **BASIC**

5–50 MM

Användningsområde:

Flytspackel Basic används för att skapa ett jämnt underlag för golvläggning. Flytspacklet används på underlag av betong, lättbetong, keramik och sten. Produkten kan läggas i skiktjocklekar mellan 5–50 mm. Flytspackel Basic är avsett för inomhusbruk.

Blandning:

Torrbruket blandas med vatten i en hink. Blandningen utförs med en bormaskin och visp eller en blandarpump. Det går åt ca. 4,5 liter vatten/25 kg säck. Se till att blanda ordentligt, minst 3 minuter. Det färdigblandade flytspacklet är bearbetbart i ca 10–25 min.

Utförande:

Temperaturen i lokalen och underlaget ska vara mellan 10–25 °C. Ytan som ska flytspacklas ska primas med Golvprimer enligt anvisning för aktuellt underlag. När primern torkat hålls det färdigblandade spacklet ut på underlaget och bearbetas med en tandad spackel så att en slät yta uppnås. Den flytspacklade ytan är klar att beläggas med klinker efter ca 12 timmar. Torktiden för att beläggas med matta är ca 10 mm/vecka. Vid grövre tjocklekar krävs längre torktid.

Övrigt:

Åtgång: 1,6 kg/m²/mm.

Lagringsanvisning:

Säckarna lagras torrt. Produkten är hållbar i 6 månader från produktionsdatum i oöppnad originalförpackning. Överblivet material blandas med vatten och får härda. Det härdade materialet lämnas till återvinningscentralen som byggavfall. Produkten får ej tappas i avloppsnät.

För mer utförliga arbetsinstruktioner, säkerhetsdatablad och övrig produktinformation se www.byggmax.se.

Tekniska data

Tryckhållfasthet	C20
Böjdraghållfasthet	F5
Kornstorlek	< 2 mm
Flytförmåga	max 135 mm
Användningstid	10–25 min
Gångbar	1–3 tim
Spackelskikt	5–50 mm, på lättbetong 6–20 mm



25 kg