

# Finbetong Basic

Finbetong Basic används vid gjutning av trappor, husgrunder, plintar, pelare, lagningar och pågjutningar mm. Främst skiktjocklekar 25-100 mm.

## Arbetsbeskrivning

Finbetong Basic blandas med ca 2,6 liter vatten. Används produkten med större vattenmängd erhålls en lägre hållfasthet. Blandningstid är ca 10 minuter vid maskinell blandning, lämpligast i planblandare. Vid manuell blandning längre tid. Betongen skall blandas väl. Betongytan skall omgående efter gjutning skyddas mot uttorkning. Försiktig eftervattning påbörjas efter gjutningen och pågår ca 1 vecka. Vid temperaturer under +5°C skall vinteråtgärder vidtagas.

## Teknisk data

En 25 kg säck ger	ca 13 liter färdig betong
Hållfasthet	> 25 MPa
Användningstid vid 20°C	ca 1 timme
Börjar hårdna efter	ca 4 timmar
Kornstorlek	ca 0-6 mm

## Förpackning

Levereras i papperssäck om 25 kg.

## Lagring

Förvaras torrt. Skall användas inom 12 månader efter tillverkningsdatum.