

TEKNISK DATABLAD

Klassifisering:	C2TE (PTD-445 18. 142/22.02.2018. NS-EN 12004:2007+A1 2012. BASIC FIX)
Färg:	Grå
Brukstemperatur:	Det ska vara minimum +6°C - +23°C i luft/underlag och keramik.
Blandning:	Ca 3,4 – 3,8 liter vatten / 15 kg säck.
Test:	Testat i system 3 efter EW12004: 2007 + A1: 2012

Förbrukning:

Ca åtgång av torrt pulver, kg/m²:

Storlek fixkam	Åtgång pulver
4 mm	Ca 1.8 kg/m ²
6 mm	Ca 3.0 kg/m ²
8 mm	Ca 4.0 kg/m ²
10 mm	Ca 6.0 kg/m ²

Åtgången är beräknat från att fixkammen används med en arbetsvinkel på ca 75°.

Åtgången kan även variera beroende på olika typer av underlag, plattor och val av fixkam.

Öppentid:	30 minuter.
Hinktid:	3 – 4 timmar.
Gångbar, lätt trafik:	24 timmar.
Bruksklar:	14 dagar.
Rengöring:	Omedelbart med vatten.
Emballage:	15 kg säck.
Lagring:	12 mån. efter produktionsdatum (se datum på säck), vid torr lagring och öppnad i originalförpackning.

Notera: Trots att de tekniska detaljerna och rekommendationerna i denna publikation representerar det bästa av vår kunskap och erfarenhet, måste ovanstående information alltid betraktas som indikationer. Därför skall den som använder produkten på förhand försäkra sig om att den är lämplig för den aktuella applikationen, och användaren själv är alltid ansvarig för konsekvenser i samband med användandet av produkten.

LIM 09/2017
