

PRODUKTDATABLAD

2020-03-26

OBS! DETTA PRODUKTBLAD GÄLLER ÄVEN FÖR BYGGMAX LÄTTFIX/FÄSTMASSA UNIVERSAL

MIDUN Universal LättFix är ett hög flexibelt, smidigt fix med mycket goda häftegenskaper. plastförstärkt cementbasert LÄTTfix har en inbyggd härdare i pulverform samt är diffusionsöppet och har låg åtgång.

Bruksområde: Inne- och utemiljö, vägg, golv, våtrum och värmegolv. För montering av keramiska plattor, mosaik, lintegel, dekorsten, skiffer och granitkeramik, men ej till fuktkänslig marmor.

Bruksområde: inomhus och utomhus

Färg: vit

Förbrukning: *)

vid tandspackel	ca åtgång/m ²
– 4 mm	1,1 kg
– 6 mm	1,4 kg
– 8 mm	2,1 kg
– 10 mm	2,6 kg

Arbetstemperatur: + 6 °C till + 25 °C

Blandningsvatten för:

1 kg pulver ca 300-330 ml

15 kg pulver ca 4,5-5 lit

Blandning: ca 3-5 min

Vilotid efter blandning: ca 3-5 min

Rengöring: omedelbart med vatten

Hinktid: **) ca 3-4 tim

Öppentid: **) ca 30 min innan skinnbildning

Fogbar: **) vägg efter ca 8 tim och golv efter ca 24 tim

Fullt genomhärdad: efter ca 14 dagar

Lagringstid: ca 12 månader vid torr lagring och öppnad i originalförpackning (se produktionsdatum på säck)

*) Underlagets planhet, plattornas baksidesprofil samt storlek påverkar materialförbrukningen.

**) Vid + 23 °C och 50 % relativ fuktighet. Högre temperaturer förkortar, respektive lägre temperaturer förlänger angivna tider.

UNDERLAG

MIDUN Universal LättFix är speciellt användarvänligt till puts, mur, betong, golv med värmekablar, gipsplattor och keramisk klinker/ kakel samt på avjämningsmassor/flytspackel.

OBS!

En förutsättning för ett lyckat resultat är att underlaget är grundat med MIDUN Primer i korrekt blandningsförhållande, rätt fixkam samt arbetstemperatur över +6° C.

FÖRBEREDELSE

Underlaget ska vara rengjort och fritt från damm, fett, lösa partiklar, olja och vatten. Vid montering av platta på platta ska ytan först grundas med vidhäftningsprimer MIDUN Primer. Detta gäller också vid underlag som är målade/blanka, spacklade, gipsplattor, äldre plattor samt puts- och betongunderlag. Målade/blanka ytor bör ruggas upp med sandpapper/slipmaskin före grundning för att por- och dammbinda ytan. Grundning ska vara torr innan fortsatt arbete utförs. I våtrum ska gällande systems monteringsanvisning följas. MIDUN Universal LättFix är godkänd till MIDUN:s våtrumssystem: F-system, R-System eller 2K-System.

BLANDNING

Vattenmängd ca 4,5-5 lit/15 kg säck. Pulvret hälls i rent, kallt vatten under kraftig omrörning i 3 min. Låt blandningen stå i ca 3 min innan den blandas igen till lätt/smidig konsistens. Angiven vattenmängd ska helst ej överskridas. Fix som har börjat härda bör inte blandas igen.

ANVISNING

I våtrum används MIDUN:s våtrumssystem: F-System, R-System eller 2K-System enligt respektive monteringsanvisning. Eventuell golvvärme ska vara avstängd i god tid innan arbete påbörjas.

För att säkra god vidhäftning till underlaget påförs MIDUN Universal LättFix underlaget med släta sidan av fixkammen, som därefter vänds och trycks genom fixlagret (se tabell för fixkammor). Använd rätt fixkam som säkerställer 100 % täckning samt att den är anpassad till storlek av platta som ska monteras.

Platta appliceras i god tid innan skinnbildning bildas på fixet och sätts dit med tryck och en lätt skakning så att rätt vidhäftning uppnås. Var uppmärksam på att starkt solljus, vind, höga temperaturer eller starkt sugande underlag kommer reducera torktiden på fixet. Plattor installerade med MIDUN Universal LättFix klarar lättare belastning efter 24 tim och är genomhärdat efter 14 dagar. Värmekablar sätts på efter 14 dygn. Plattor ska inte belastas med vatten under minst 24 tim efter montering. Plattor ska skyddas mot frost och stark sol under den första veckan. För läggning av större plattor eller golv som utsätts för tyngre belastningar bör plattorna dubbel-limmas för att säkra 100 % täckning av fästmassan. Fogning ska inte påbörjas innan fästmassan har torkat (annars risk för missfärgning av fogarna). Golv ca 24 tim, vägg ca 8 tim (under normala förhållanden).

SKYDDÅTGÄRDER

Använd lämpliga skyddskläder och skyddsutrustning (handskar, skyddsglasögon, ansiktsskärm). Undvik kontakt med ögonen. Se Säkerhetsdatablad för mer information.

OBS! Alla angivna tider är vägledande och förutsätter en temperatur på +23°C i luft/underlag/material samt en luftfuktighet på 50%.

Trots att de tekniska detaljerna och rekommendationerna representerar det bästa av vår kunskap och erfarenhet, måste ovanstående information alltid betraktas som indikationer. Därför ska den som använder produkten på förhand försäkra sig om att den är lämplig för den aktuella applikationen, och användaren själv är alltid ansvarig för konsekvenser i samband med användandet av produkten.

Klassifisering: C2TE (PTD-17.3/15.05.2017)

Test: System 3 enligt EW12004: 2007 + A1: 2012



BYGGMAX®