



Båtlack Helblank

November 2022

Produktbeskrivning

Sadolin Båtlack Helblank är en väderbeständig klarlack för in och utvändigt lackering av trä.

Behandling

Lacken omröres väl. Ytan ska vara ren, torr och dammfri. Nytt trä grundas med Sadolin Båtlack Helblank och strykes därefter 2-3 gånger med Sadolin Båtlack Helblank. Slipa lätt med ett fint sandpapper mellan strykningarna. Klarlackering av fönstersnickerier utvändigt ska undvikas. Tidigare lackerat trä rengöres, mattslipas och strykes 1-2 gånger. Måla ej när yttemperaturen är under +5 °C.

Hälsa och Miljö

Färgskikt kan vid slipning eller behandling med värmepistol avge hälsofarligt damm och/eller ångor. Arbeta i ventilerade utrymmen. Använd lämplig personlig skyddsutrustning (andningsskydd) vid otillräcklig ventilation. Se även information på Säkerhetsdatabladet. Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg från verktygen innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter målning. Flytande färgrester och tvättvätska får ej hållas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Tomemballage lämnas för återvinning.



Teknisk data

Användningsområde: Inomhus och utomhus

Bindemedel: Alkyd

Glans: Höglack 90

Torktid 23°C 50% RF: Genomtorrt 10 timmar,

Övermålningsbar 10 timmar

Luft/Objekt temp: Min +5°C

Luftfuktighet RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)

Förtunning: Alifatnafta

Verktyg: Pense, Roller

Färgåtgång: 8-10 m²/lit

Förpackning: 1 liter

Rengöring: Såpvatten

Förvaras: Frostfritt

VOC (kat.A/e)400g/l Innehåller Max 399g/l



AkzoNobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00

Databladet är utgivna enbart i rådgivande syfte. Värdena gäller för normala omständigheter och kan därför variera med t.ex. appliceringsätt, temperatur etc. Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående information. Användaren är ansvarig för att senaste revidering av detta dokument används. Kontroll kan göras på vår hemsida.