

produktgenskaper

| FORMAT | CLASSIC PLANK | | ELEGANT PLANK | | MODERN PLANK - Sensation | | WIDE LONG PLANK - Sensation | |
|----------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|--------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|
| Bredd | 190 | mm | 156 | mm | 190 | mm | 240 | mm |
| Längd | 1200 | mm | 1380 | mm | 1380 | mm | 2050 | mm |
| Antal plankor per paket | 7 | | 8 | | 7 | | 6 | |
| m ² per paket | 1,596 | m ² | 1,722 | m ² | 1,835 | m ² | 2,952 | m ² |
| Färgning | 0V | | 0V | | * pressad 4 sidig fas | | * pressad 4 sidig fas | |
| Tjocklek | 8 | mm | 8 | mm | 8 | mm | 9,5 | mm |
| Not och fjäder | Perfect fold 3.0 | | Perfect fold 3.0 | | Perfect fold 3.0 | | Perfect fold 3.0 | |
| Garanti Vattenbeständighet | 5 | år | 5 | år | 10 | år | 10 | år |



FABRIKSGARANTI

| | METOD | PARAMETRAR | Pergo-VARDEN |
|------------------|-----------------|--------------------|----------------------|
| Användningsklass | EN 13329 | | Klass 21-22-23/31-32 |
| CE | EN 14041 | Anmält organ | DOP: PL 0501 |
| Garanti | Hem miljö | Vattenbeständighet | 25 år |
| | | | 5 år |
| | Offentlig miljö | | 10 år |
| | | Vattenbeständighet | 5 år |

GENERELLA DATA (ENL. EN 13329)

| | METOD | PARAMETRAR | NORMKRAV | Pergo-VARDEN |
|---|--|--|--|--|
| Slitstyrka | EN 13329 | | ≥ 4000 cykler | ≥ 4000 cykler |
| Slitageklass | EN 13329 | | AC4 | AC4 |
| Slagtåighet | EN 13329 | liten boll stor boll | ≥ 12N ≥ 750mm | ≥ 12N ≥ 750mm |
| Reptåighet | EN 438-2, 25 | | Belastning ≥ 3N | Belastning ≥ 5N |
| Effekt av kontorstolshjul | ISO 4918 (+ mellanslag) | Type W (EN 12529) | 25000 cykler | Ingen förändring |
| Tjocklekssvällning | ISO 24336 | efter 24 timmar nedsänkt i vatten vid 20 °C | ≤ 18% | ≤ 12% |
| fogstyrka | ISO 24334 | F10,2 långsida Fmax långsida Fs0,2 kortsida Fmax kortsida | ≥ 1 kN/m ≥ 2 kN/m | ≥ 1 kN/m ≥ 1 kN/m ≥ 2 kN/m ≥ 2 kN/m |
| Effekt av möbelben | EN 424 | | Ingen synlig skada efter test med bentyp 0 | Ingen synlig skada |
| Styrka laminat/kärna | EN 13329 | N/mm ² | ≥ 1,25 | ≥ 1,50 |
| Statiskt intryck | EN ISO 24343-1 | | intrycks ≤ 0,05 mm | Ingen synlig förändring |
| Fläckåtgång | EN 438 | Grupp 1,2 Grupp 3 | Klass 5 Klass 4 | Klass 5 Klass 4 |
| Generella krav | EN 13329 | Höjdskillnader | ≤ 0,15 mm | ≤ 0,10 mm |
| | | Öppning i fogen | ≤ 0,20 mm | ≤ 0,10 mm |
| | | Kupning på längden | Konkav ≤ 0,50% Konvex ≤ 1,00% | ≤ 0,50% ≤ 1,00% |
| | | Kupning på bredden | Konkav ≤ 0,15% Konvex ≤ 0,20% | ≤ 0,15% ≤ 0,20% |
| Dimensionsvariationer efter ändringar i relativ luftfuktighet | EN 13329 | δl | δl average ≤ 0,9 mm | ≤ 0,9 mm |
| | | δw | δw average ≤ 0,9 mm | ≤ 0,9 mm |
| Ljusakthet | EN ISO 4892-2:2006/A1:2009 procedure B - cycle 5 | grå referens | Klass ≥ 4 | Klass 4 |



ANDRA TEKNISKA DATA

| METOD | PARAMETRAR | NORMKRAV | Pergo-VARDEN |
|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|---|
| Stegjuddreduktion | ISO 712/2 | På ett Pergo-mellanlägg | ΔLw = 20 dB (Beroende på underlag som används) |
| Brinnande cigarett densitet | EN 438-2:30 EN 323 | Klass 4 | Klass 5 ≈ 875 kg/m² |

MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET

| METOD | PARAMETRAR | NORMKRAV | Pergo-VARDEN |
|--------------------------|------------------------------------|-------------------------|---|
| Formaldehydmissioner | EN 717-1 | ppm | E1 < 0,1 < 0,01 |
| Antistatisk | EN 1815 | | ≤ 2,0 kV ≤ 2,0 kV |
| Brandklassning | EN 13501-1 | Klass | Cfl-s1 |
| Värmeegenomgångsmotstånd | EN 12996:2001 | m²K/W | Tjocklek 8mm 0,055 m²K/W 9.5mm 0,061 m²K/W |
| Golvvärme | | På ett Pergo-mellanlägg | Se särskilda anvisningar Lämpligt |
| Halksäkerhet | EN 13893 DIN 51130 ENV 12633 | μ | μ ≥ 0,30 Alla Living Expression kollektioner undantaget Sensation R9 Alla Living Expression kollektioner undantaget Sensation Klass 1 Halksäkerhet Beroende av struktur |

| | | DIN 51130 | UNE-ENV-12633 value = PTV value | UNE-ENV12633 Class = PTV class |
|-----------------------------|-------------|-----------|---------------------------------|--------------------------------|
| Modern Plank - Sensation | L0331-01854 | R10 | 34 | 1 |
| Modern Plank - Sensation | L0331-03106 | / | 22 | 1 |
| Modern Plank - Sensation | L0331-03367 | R10 | 34 | 1 |
| Modern Plank - Sensation | L0331-03368 | R10 | 34 | 1 |
| Modern Plank - Sensation | L0331-03369 | R10 | 59 | 3 |
| Modern Plank - Sensation | L0331-03370 | R10 | 59 | 3 |
| Modern Plank - Sensation | L0331-03371 | R10 | 59 | 3 |
| Modern Plank - Sensation | L0331-03372 | / | 22 | 1 |
| Modern Plank - Sensation | L0331-03373 | R10 | 38 | 2 |
| Modern Plank - Sensation | L0331-03374 | R10 | 34 | 1 |
| Modern Plank - Sensation | L0331-03375 | R10 | 34 | 1 |
| Modern Plank - Sensation | L0331-03376 | R9 | 24 | 1 |
| Modern Plank - Sensation | L0331-03866 | R10 | 24 | 1 |
| Modern Plank - Sensation | L0331-03867 | R10 | 24 | 1 |
| Modern Plank - Sensation | L0331-03868 | R10 | 24 | 1 |
| Modern Plank - Sensation | L0331-03869 | R10 | 59 | 3 |
| Modern Plank - Sensation | L0331-03871 | R10 | 24 | 1 |
| Wide Long Plank - Sensation | L0334-03568 | / | 21 | 1 |
| Wide Long Plank - Sensation | L0334-03570 | R9 | 37 | 2 |
| Wide Long Plank - Sensation | L0334-03571 | R9 | 21 | 1 |
| Wide Long Plank - Sensation | L0334-03589 | R9 | 21 | 1 |
| Wide Long Plank - Sensation | L0334-03590 | R9 | 21 | 1 |
| Wide Long Plank - Sensation | L0334-03862 | R10 | 24 | 1 |
| Wide Long Plank - Sensation | L0334-03863 | R10 | 24 | 1 |
| Wide Long Plank - Sensation | L0334-03864 | R10 | 24 | 1 |
| Wide Long Plank - Sensation | L0334-03865 | / | 21 | 1 |
| Wide Long Plank - Sensation | L0334-03870 | R10 | 24 | 1 |

CERIFIKAT

| | |
|----------------------|-----------------|
| U-zeichen | Z-156.606-996 |
| AFFSET | A* |
| Nordic ecolabel | 30290001 |
| PEFC | PEFC/07-32-37 |
| M1 | |
| Singapore Greenlabel | 035-098-1422 |
| Eco Bau | Sensation: Base |
| EU Ecolabel | SE/035/001 |
| EPD | |

