

Schuller Eh klar Sverige  
 BOX 4438  
 203 15 Malmö  
 Tel +46 (0)40 20 00 20  
 Mail: sverige@schuller.eu  
 www.schuller.eu

**Schuller**  
**Eh'klar**

## Prisma Color Lackspray

Varunummer: 91001, 91002 etc



### Beskrivning:

Sprutmålningsfärg för professionell och "gör det själv". Snabbtorkande akrylfärg med hög täckförmåga. Vi rekommenderar att alltid använda Prismacolor Primer som grund. Lämplig för metall (rengjorda och fria från rost, bör ytan primas med Prismacolor Corrosion), trä, glas, keramik, aluminium, sten, kartong och många plaster (primas med Prismacolor Plastic Primer). Lämpar sig inte för polystyren. Lämplig för inom- och utomhusbruk.

### Egenskaper:

Väderbeständig, icke-gulnande, UV-beständig. Med självrengörande ventil. Pigmenten är bly, kadmium och krom fri. Ofarligt för ozonskiktet, eftersom den är fri från farlig gas.

### Tekniska data:

Innehåller:	400 ml
Baserat på:	Akryl harts
Glans:	Blank 80 - 90, Maty ca. 20
Åtgång:	1,2 – 1,8 m <sup>2</sup>
Yttorr:	Efter 15 - 20 minuter (20 °C och 60 % relativ luftfuktighet).
Härdar:	Efter 24 - 36 timmar beroende på lacklager (20°C och 60 % relativ luftfuktighet).
Övermålbär:	Antingen "vått i vått" (10 min.) eller efter härdning (>24 timmar).
Temperaturbeständig:	Upp till 80 °C
Farklass:	ADR-klass 2.1 5F. Innehåll: E 520 = 400ml.

### Användande:

Ytorna måste vara rena, torra och fria från fett. Ta bort gammal lack / färg och rost och slipa ytan. Maskera noggrant det som inte ska målas. Applicera lämpligt skikt av Prisma Primer för ytan. Efter torkning, slipa primer lätt (600 korn). Det är inte rekommenderat att använda en kall sprayfärg. Den bästa appliceringstemperatur är mellan 20 och 25°C. Före användning, skaka burken under 2 minuter och sprutmåla ett prov. Avståndet till den yta som skall behandlas bör vara ungefär 18-25 cm. För bästa resultat, kryss-tillämpad lack / färg i flera tunna, jämna skikt, först i vågrät sedan vertikalt, upprepa om det behövs. Håll burken upprätt. Skaka burken väl mellan påföring. Torktiden varierar beroende på temperatur, fuktighet och tjocklek hos den applicerade lacken/ Färgskiktet. Läs noga igenom instruktionerna på burken och sedan handla därefter. Vid applicering av en klarlack ökar slitstyrkan.

### Förvaring och förhållningsregler för säker hantering:

Förvaras i sluten originalförpackning på ett torrt, väl ventilerat och sval plats (20°C och max. 60% relativ fuktighet). Kan därefter lagras upp till 10 år. Undvik inandning av ångor och aerosoler. Sörj för god ventilation. Undvik kontakt med hud, ögon och kläder. Tvätta genast om färg kommer på hud. Använd inte nära eld, gnistor eller varma ytor. Rökning förbjuds. Locket och burken kan återvinnas, lämna den tomma sprayburken till lämplig återvinningscentral. Om sprayburken inte är tom, måste den lämnas in på återvinningscentral för farligt avfall