



## PRODUKTDATABLAD

### EK PLANK NOUGAT 130 MM 5Gc (art. nr: 134111)

<b>LEVERANTÖR:</b>	BARLINEK S.A.		
<b>GOLVTYP:</b>	lamellparkett		
<b>TRÄSLAG:</b>	ek		
<b>STAV:</b>	plank		
<b>SORTERING:</b>	Country  Varierande ådring; mycket levande utseende med naturliga och livliga färger, färgnyanser; sunda och spacklade kvistar i olika storlekar får förekomma. Ytved får förekomma utan begränsning.		
<b>YTBEHANDLING:</b>	UV mattlack; mörkt laserad Golvet ytbehandlas med 6 lager: grund, 3 lager grundlack, 2 lager ytlack. Varje lager härdas med UV-strålning.		
<b>KANTFASNING:</b>	microfas längs alla 4 kanter		
<b>HÅRDHET:</b>	3,7 Brinell		
<b>LACKENS SLITSTYRKA:</b>	ca. 3000 varv (Taber test med fallande sand, norm: EN-14354); klass WR1		
<b>LÄGGNING:</b>	Clickgolv, limfri läggning; golvet kan också limmas till undergolvet. Fog: Barclick samt 5Gc Barlock på kortsidan. Läggningsanvisning finns i varje paket.		
			
<b>GOLVVÄRME:</b>	Golvet kan monteras på golvvärmesystem (se anvisningen). Detta gäller både elektrisk och vattenburen golvvärme.		
<b>UPPBYGGNAD:</b>	Parketten är uppbyggd av 3 lager äkta trä: ytskikt – hårdträ, mellanskikt – tvärgående mjukträ, bottenskikt – längsgående mjukträ.		
<b>GARANTITID:</b>	20 år		
<b>SLIPNING:</b>	Slitskikten kan slipas 1-2 gånger beroende på golvetts slitage och möjliga skador. Arbetet bör utföras av fackman. OBS! Golvet är inte genomfärgat.		
<b>DIMENSIONER (EN BRÄDA)</b>	längd 1092 mm (tolerans: +/- 0,1 %). bredd 130 mm (tolerans: ± 0,2 mm) tjocklek 14 mm (tillåten fogsprång, dvs. nivåskillnad mellan två ihoplagda brädor: ≤ 0,2 mm) slitskiktens tjocklek 2,5 mm		
<b>FÖRPACKNING</b>			
<b>paket</b>	<b>dimensioner (LxBxH)</b>	1108 x 150 x 100 mm	
	<b>antal brädor</b>	7 st. 1092 mm eller 6 st. 1092 mm + 1 st. 1064 mm	
	<b>m2</b>	0,99 m2	
	<b>vikt</b>	8,5 kg	
<b>pall</b>	<b>dimensioner (LxBxH)</b>	1120 x 1080 x 790 mm	
	<b>antal paket</b>	7 x 7 = 49 paket	
	<b>m2</b>	48,51 m2	
	<b>vikt</b>	427 kg	