



Silikatfärg

Februari 2020

Produktbeskrivning

Sadolin Silikatfärg är en helmatt 1-komponent vattenglasbaserad fasadfärg. Sadolin Silikatfärg är främst ämnad för målning av utvändiga och invändiga putsytor. Den kan även användas för betong, fibercementskivor och fasadtegel samt gamla silikat- och mineralfärgsytor. Sadolin Silikatfärg är biocidfri/konservationsmedelsfri som obruten vit (BW). Produkten uppfyller tysk kvalitetsstandard DIN 18363.

Behandling

Underlaget skall vara väl rengjort. Det är viktigt att underlaget är väl bundet och fast. Vid målning av kalkytor är det viktigt att man borstar/tvättar bort all löst sittade kalk och binder noga upp med Sadolin Silikat primer utblandad med vatten. Arbeta med produkten under goda torkförhållanden, arbeta ej med produkten när det är över 80% fukthalt och/eller under 10 grader.

Målning

1. Dåligt bundna eller kritande ytor avborstas noggrant till fast underlag. Sprickor skrapas upp och utlagas med lämpligt material.
2. Starkt sugande, t.ex. gamla kalkfärgs målade ytor förbehandlas med Sadolin Silikat primer förtunnad med vatten 1:1. Väl bundet underlag förbehandlas ej
3. Grunda med Sadolin Silikatfärg som blandas med Sadolin Silikat primer 2:1.
4. Färdigstryk med Sadolin Silikatfärg, eventuellt förtunnad med max 10% vatten. Vid applicering erhålls bäst kulörjämnhet med kryssrollning.

Varning:

Sadolin Silikatfärg är starkt etsande på glas, keramik, klinker, natursten och metall. Skydda omgivande ytor mot stänk och använd alltid skyddsglasögon och skyddshandskar.

Övrigt

Rör om noga i burken innan arbetets början. Måla inte direkt solsken eller vid risk för regn eller dagg inom de närmsta timmarna efter arbetets slutförande.



Teknisk data

Användningsområde: Utomhus
Bindemedel: Vattenglas
Glans: Helmatt(3)
Torktid 23°C 50% RF: 1 timme
Övermålningbar 23°C 50% RF: 12 timmar
Luft/Objekt temp: Min +10°C Max +25°C
Luftfuktighet RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)
Förtunning: Vatten
Verktyg: Pensel, Roller, Spruta
Färgåtgång: Nymålning 3-5m²/l
Färgåtgång: Ommålning 4-6m²/l
Förpackning: 2,5 och 10 liter
Baser: BW
Rengöring: Såpvatten
Förvaras: Frostfritt
VOC (kat.A/c)40/l Innehåller Max 25g/l

Hälsa o Miljö

Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg från verktyget innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter målning. Flytande färgrester och tvättvätska får ej hällas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Se även information på Säkerhetsdatabladet.

Denna deklaration gäller för kulör. För andra kulörer kan siffervärdena variera.



AkzoNobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00

Databladet är utgivet enbart i rådgivande syfte. Värdena gäller för normala omständigheter och kan därför variera med t.ex. appliceringsätt, temperatur etc. Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående information. Användaren är ansvarig för att senaste revidering av detta dokument används. Kontroll kan göras på vår hemsida.