

# Finbetong 40 MPa

Finbetong används till gjutningar inom- och utomhus, i skiktjocklekar om 25–100 mm. Används vid gjutning av plintar, trappor, väggar, husgrunder, bjälklag och lagningar. Den ger en god frostbeständighet.

## Arbetsbeskrivning

Applicering: Torrpulvret blandas med ca 2,6–3,0 liter vatten/25 kg säck. Blanda betongen väl i en tvångsblandare, planblandare eller med visp och bormaskin. För bästa resultat bör temperatur i underlag och lokal vara 10–25 °C. Fyll formen med det färdigblandade bruket. Vibrera sparsamt. Övrigt: Nyproducerade ytor skyddas mot direkt solstrålning, regn och stark blåst genom att täckas av en plastfolie. Eftervattning ska alltid ske under minst tre dygn. Materialåtgång 2 kg/m<sup>2</sup>/mm.

## Teknisk data

En 25 kg säck ger	ca 13 liter färdig betong
Hållfasthet	> 40 MPa
Användningstid vid 20°C	ca 2 timmar
Börjar hårdna efter	ca 4 timmar
Kornstorlek	ca 0-6 mm

## Förpackning/Lagring

Produkten levereras i plastsäck om 25 kg. Lagras torrt på obruten plastad lastpall. Används inom 24 månader från produktionsdatum som anges på sidan av förpackningen.

Restprodukter: Tomma förpackningar lämnas till förbränning. Restprodukt blandas med vatten, får härda och deponeras sedan som byggavfall. Får ej tappas i avloppsnät.