

Putsbruk C (CS II)

Putsbruk C lämpar sig väl för slamning och putsning inomhus och utomhus. Produkten kan även användas till renovering av konstruktioner tidigare putsade med kalk/cementbaserat bruk samt till murning och putsning av tegelskorstenar inomhus.

Arbetsbeskrivning

Applicering: Torrpulvret blandas med ca 4,0 liter (18 %)vatten/25 kg säck. Se till att blanda bruket väl. Blandningstiden är cirka 7 – 10 minuter vid maskinell blandning, lämpligtvis i planblandare. Var försiktig med att hälla i för mycket vatten även om blandningen ser torr ut, den blöter upp sig efterhand den blandas. För bästa resultat bör temperatur i underlag och lokal vara 5 – 30 °C. Produkten appliceras för hand med en max tjocklek på 10 mm per påslag. Övrigt: Förvattna underlaget. Nyproducerade ytor skyddas under minst 14 dygn mot temperaturer under 5 °C, direkt solstrålning, regn och stark blåst. Eftervattning ska alltid ske under minst tre dygn. Använd vattenslang med finspridarmunstycke.

Teknisk data

25kg ger	Ca 16 liter bruk
Åtgång	Ca 1,6kg/kvm/mm
Hållfasthetsklass	CS II
Användningstid	Ca 2 timmar
Kornstorlek	Ca 0-3 mm

Förpackning

Levereras i papperssäck om 25 kg.

Lagring

Förvaras torrt. Skall användas inom ett år efter tillverkningsdatum.

2019-10-28