

Datum: 2017-03-30
Ort: Höganäs

Utgåva: 2017:1

1. PRODUKTENS HANDELSNAMN

Produktnamn: Trebolit Basic
6023101

2. TILLVERKARE OCH PLATS FÖR TILLVERKNING

Foretag: Trebolit
Adress: Box 22
Postnr./Ort: 263 21 Höganäs
Land: Sverige
Tel.: +46-(0)410-480 00
Fax: +46-(0)410-103 11
Hemsida: www.trebolit.se
E-post: info@trebolit.se

3. TYP AV APPLIKATION

Användning: Trebolit Basic är avsedd för "gör-det-själv" läggning på enklare byggnader utan krav.
Läggning enligt produktens montageanvisning.
Taket ska minst ha 14 graders lutning för vattenavrinning.
Vid lägre lutning välj Trebolit Glaciär 3 Ytpapp, ned till 3 graders lutning.

4. METOD FÖR APPLIKATION

Montering: Produkten monteras ovanpå Trebolit 122.
Alternativt kan gammal takpapp/ypapp användas om den är fri från ojämnheter och blåsor.
Produkten spikas.
Skarvar etc. limmas med asfaltsklister.

Datum: 2017-03-30
Ort: Höganäs

Utgåva: 2017:1

5. PRODUKTPRESTANDA

Egenskap	Enhet	Värde	Provningsmetod
Draghållfasthet LR/TR	N/50mm	450 ± 100 / 400 ± 100	EN 12311-1
Brottöjning LR/TR	%	2,5 ± 1 / 2,5 ± 1	EN 12311-1
Böjlighet vid låg temperatur	°C	≤ -10	EN 1109
Brandsäkerhet	-	B _{roof} (t2)	TS 1187
Vattentätet	-	Tät	EN 1928, metod A
Rivhållfasthet LR/TR	N	150 ± 50 / 200 ± 50	EN 12310-1
Dimensionsstabilitet	%	≤ 0,3	EN 1107-1

*Bestått brand enligt TKY-B-0034, klassificeringsrapport kan rekvideras.

6. KONSUMENTINFORMATION

Förvaring: Stående, skyddade från fukt och direkt solljus.

Återvinning: Materialet är ej komposterbart men kan deponeras eller förbrännas under kontrollerade former i värmekraftvärk.

Hantering av restprodukter: Produkten räknas ej som miljöfarligt avfall.

7. BESKRIVNING AV PRODUKTEN

Typ av bärare: Mineralfiberstomme

Typ av beläggning: Bitumen, skifferbelagd.

Ytvikt/m²: ca. 3600 g

Vikt/rulle: ca. 20 kg

Format: 8 x 0,7 m

Färg: Skiffergrå

Antal rullar/pall: 24 st