



# GROVBETONG


## C32/40




2,6–2,9 l/25 kg




3–7 min



ca 1 tim



> 50 mm



Inomhus- och utomhus

### Produktbeskrivning:

Grovbeton används till gjutningar inom- och utomhus, i skiktjocklekar >50 mm. Produkten kan användas vid gjutning av plintar, trappor, väggar, husgrunder, bjälklag och lagningar. Den ger en god frostbeständighet.

### Applicering:

Torrpulvret blandas med ca 2,5–2,9 liter vatten/25 kg säck. Blanda betongen väl i en tvångsblandare, planblandare eller med visp och bormaskin. För bästa resultat bör temperatur i underlag och lokal vara 10–25 °C. Fyll formen med det färdigblandade bruket. Vibrera sparsamt.

### Övrigt:

Nyproducerade ytor skyddas mot direkt solstrålning, regn och stark blåst genom att täckas av en plastfolie. Eftervattning ska alltid ske under minst tre dygn. Materialåtgång, 2 kg/m<sup>2</sup>/mm.

### Information om hälsa, miljö och säkerhet:

All produktinformation finns på vår hemsida [www.byggmax.se](http://www.byggmax.se)

### Förpacknings- & lagringsanvisning:

Lagras torrt på obruten plastad lastpall, 12 månader från produktionsdatum. Produktionsdatum anges på sidan av förpackningen.

### Restprodukter:

Tomma förpackningar lämnas till förbränning. Restprodukt blandas med vatten, får härda och deponeras sedan som byggavfall. Får ej tappas i avloppsnät.

### Tekniska data

Tryckhållfasthetklass	C32/40
Lufthalt	ca 5 %
Kornstorlek	12 mm
Arbetsbar	ca 1 tim
Börjar härda	ca 4 tim
Skiktstorlek	> 50 mm

25 kg